

表 3.2-2 底渣採樣分析結果

項 目		總汞	總鉛	總鎘	總鉻	六價鉻	銅	總砷	總硒	總鋇	灼熱減量	戴奧辛總毒性當量	可燃物	備 註
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	ngI-TEQ/g	%	
合約保證值 或法令規定		0.2	5.0	1.0	5.0	2.5	15	5.0	1.0	100	5	1.0	≤2	
採樣日期														
113 年 01 月	灼燒及可燃物、 TCLP 及戴奧辛 (01.16)	ND	0.121	ND	0.015	ND	0.290	ND	ND	2.53	2.5	0.044	1.59	
113 年 02 月	灼燒及可燃物 (02.01)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	0.23	
113 年 03 月	灼燒及可燃物 (03.25)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	0.71	
113 年 04 月	灼燒及可燃物、 TCLP 及戴奧辛 (04.08)	ND	ND	0.003	0.019	ND	0.300	0.007	ND	0.907	2.2	0.013	0.76	
113 年 05 月	灼燒及可燃物 (05.08)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	1.64	
113 年 06 月	灼燒及可燃物 (06.03)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	0.66	
113 年 07 月	灼燒及可燃物、 TCLP 及戴奧辛 (07.31)	ND	ND	0.008	0.034	ND	0.869	ND	ND	0.895	3.0	0.012	0.44	
113 年 08 月	灼燒及可燃物 (08.05)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.88	

表 3.2-2 底渣採樣分析結果 (續 1)

項 目		總汞	總鉛	總鎘	總鉻	六價鉻	銅	總砷	總硒	總銀	灼熱減量	戴奧辛總毒性當量	可燃物	備 註
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	ngI-TEQ/g	%	
合約保證值 或法令規定		0.2	5.0	1.0	5.0	2.5	15	5.0	1.0	100	5	1.0	≤2	
採樣日期														
113 年 09 月	灼燒及可燃物 (09.05)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	0.93	
113 年 10 月	灼燒及可燃物、 TCLP 及戴奧辛 (10.07)	ND	0.170	0.035	0.019	ND	1.08	ND	ND	0.968	2.3	0.046	0.97	
113 年 11 月	灼燒(11.06)及可燃 物(11.30)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	1.12	
113 年 12 月	灼燒及可燃物 (12.05)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	0.81	
114 年 01 月	灼燒及可燃物、 TCLP 及戴奧辛 (01.09)	ND	<0.050 (0.0347)	<0.030 (0.0226)	ND	ND	0.568	ND	ND	1.04	3.4	0.030	0.81	
114 年 02 月	灼燒及可燃物 (02.03)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.94	
114 年 03 月	灼燒及可燃物 (03.03)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	0.88	
114 年 04 月	灼燒及可燃物、 TCLP 及戴奧辛 (04.01)	<0.0020 (0.00051)	ND	ND	<0.050 (0.0364)	ND	0.524	ND	ND	0.968	2.2	0.009	0.94	