

105 年度 底渣採樣分析結果

項 目		總汞	總鉛	總鎘	總鉻	六價鉻	銅	鋅	總砷	總硒	總銀	灼熱減量	戴奧辛總毒性當量	備 註		
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	ngI-TEQ/g			
採樣日期		合約保證值 或法令規定		0.2	5.0	1.0	5.0	2.5	15	—	5.0	1.0	100	5	1.0	
105 年 01 月	底渣 TCLP	<0.0005	0.185	0.026	0.035	ND	0.069	57.1	ND	ND	0.429	—	0.078			
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—			
105 年 02 月	底渣 TCLP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—			
105 年 03 月	底渣 TCLP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—			
105 年 04 月	底渣 TCLP	ND	1.98	0.054	0.281	ND	0.948	42.9	ND	<0.100	0.970	—	0.061			
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—			
105 年 05 月	底渣 TCLP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—			
105 年 06 月	底渣 TCLP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—			

105 年度 底渣採樣分析結果 (續 1)

項 目		總汞	總鉛	總鎘	總鉻	六價鉻	銅	鋅	總砷	總硒	總銀	灼熱減量	戴奧辛總毒性當量	備 註
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	ngI-TEQ/g	
合約保證值 或法令規定		0.2	5.0	1.0	5.0	2.5	15	—	5.0	1.0	100	5	1.0	
採樣日期														
105 年 07 月	底渣 TCLP	<0.0005	0.622	0.038	<0.020	ND	5.01	348	ND	<0.100	1.14	—	0.039	
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	
105 年 08 月	底渣 TCLP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	
105 年 09 月	底渣 TCLP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	
105 年 10 月	底渣 TCLP	<0.0005	0.423	0.038	0.156	ND	0.407	50.1	ND	<0.100	0.763	—	0.039	
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	
105 年 11 月	底渣 TCLP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	
105 年 12 月	底渣 TCLP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	底 渣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	